

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲۴  
شماره: ۸۷۲۲۲  
پیوست: ندارد



به استحضار مدیر ارشد محترم تولید

مدیر محترم بازاریابی و فروش داخلی  
باسلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۸۵۰۱۳ مورخ ۹۶/۸/۲۰ در خصوص تکمیل مدارک جهت پذیرش در بورس در ارتباط با کک های ریزدانه بدینوسیله جدول ذیل به همراه توضیحات مرتبط جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

ردیف	اندازه کک (mm)	متوسط رطوبت %	متوسط خاکستر %	متوسط فرار %	متوسط گوگرد %	متوسط فسفر در خاکستر %	درصد دانه بندی
۱	۲۰ - ۳۰	۴	۱۴/۵	۱	۱	۰/۳۶۵	۸۷
۲	۱۰ - ۲۰	۴	۱۷	۲	۱	۰/۳۶۵	۸۷

لازم به توضیح است که سایر دانه بندی های ذکر شده در حال حاضر فاقد موجودی می باشد و چنانچه در آینده تغییراتی در این خصوص ایجاد گردید اعلام خواهد شد. و باتوجه به تنوع کک های متالورژی مصرفی در فرآیند تولید در زمان های مختلف، تغییرات دامنه نوسانات نسبت به نتایج میانگین وجود خواهد داشت.

مصطفی لبافچی

مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید



دفتر مرکزی: اصفهان بلوار سعدی - مقابل بل مارنان - پلاک ۱۷۸ - تلفن: ۳۲ و ۳۶۲۴۰۰۳۱ - ۰۳۱ - نمابر: ۰۳۱-۳۶۲۴۰۰۳۳

کارخانه: اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن: ۰۳۱-۵۲۵۷۳۳۳۳ - نمابر: ۰۳۱-۳۳۳۲۲۲۵۸ - کد پستی: ۸۴۷۷۱۵۳۱۱۱