



شرکت نفت سپاهان
(سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست:

اسلاک واکس سبک ۵٪

| واحد | نتیجه | ارائه | خواص فیزیکی |
|-------------|--------------|---------|------------------------------|
| @ 70 °C | 3 (Max) | اجباری | Color |
| @ 15.6 °C | 0.81-0.84 | اجباری | Specific Gravity |
| Wt % | 2 - 5 | اجباری | Oil Content |
| Cst | 3.8 - 5.5 | اجباری | Kinematic Viscosity @ 100 °C |
| خواص حرارتی | | | |
| °C | 40 (Min) | اجباری | Congealing Point |
| | To be report | اجباری | Drop Melting Point |
| °C | 220 (Min) | اجباری | Flash Point |
| خواص نوری | | | |
| | | اختیاری | Refractive Index |



شرکت نفت سپاهان
(سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست:

| اسلاک واکس سنگین ویژه ۸٪ | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------------------------|
| واحد | نتیجه | ارائه | خواص فیزیکی |
| @ 70 °C | 3 (Max) | اجباری | Color |
| @ 15.6 °C | 0.81-0.84 | اجباری | Specific Gravity |
| Wt % | 5 - 8 | اجباری | Oil Content |
| Cst | 5.5 - 7.5 | اجباری | Kinematic Viscosity @ 100 °C |
| خواص حرارتی | | | |
| °C | 60 (Min) | اجباری | Congealing Point |
| | To be report | اجباری | Drop Melting Point |
| °C | 220 (Min) | اجباری | Flash Point |
| خواص نوری | | | |
| | | اختیاری | Refractive Index |



شرکت نفت سپاهان
(سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

اسلاک واکس سبک ۱۲٪

| واحد | نتیجه | ارائه | خواص فیزیکی |
|-------------|--------------|---------|------------------------------|
| @ 70 °C | 3 (Max) | اجباری | Color |
| @ 15.6 °C | 0.81-0.84 | اجباری | Specific Gravity |
| Wt % | 10-12 | اجباری | Oil Content |
| Cst | 3.8 - 5.5 | اجباری | Kinematic Viscosity @ 100 °C |
| خواص حرارتی | | | |
| °C | 40 (Min) | اجباری | Congealing Point |
| | To be report | اجباری | Drop Melting Point |
| °C | 220 (Min) | اجباری | Flash Point |
| خواص نوری | | | |
| | | اختیاری | Refractive Index |