

مشخصات و شرایط عرضه اسلب فولادی (SS 400)

شرایط فنی تختال (اسلب) فولادی

ابعاد تختال ۹۸۰۰-۳۸۰۰×۱۲۵۰-۱۲۰۰×۲۴۵,۱۹۵ میلیمتر با تیرانس منفی و مثبت ۵×۵×۱۰۰ میلیمتر

آنالیز شیمیایی :

| عناصر | C | Si | Mn | P | S | AL | CU | CR | NI |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| درصد | ۰,۱۳-۰,۱۸ | ≤ ۰,۰۳ | ۰,۳۵-۰,۵۵ | ≤ ۰,۰۲ | ≤ ۰,۰۲ | ۰,۰۲-۰,۰۷ | ≤ ۰,۰۷ | ≤ ۰,۰۷ | ≤ ۰,۰۴ |

