

| درصد آنالیز شیمیایی | | | | | | ابعاد فیزیکی | | | محصول |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| C | Mn | Al | Max Si | Max P | Max S | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | |
| 0.060 - 0.090 | 0.350 - 0.500 | 0.020 - 0.042 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال (ON ORDER) |
| 0.001-0.100 | 0.090-0.550 | 0.020-0.075 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۱) |
| 0.040-0.130 | 0.250-0.900 | 0.017-0.045 | 0.250 | 0.090 | 0.025 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۲) |
| 0.070-0.180 | 0.350-1.200 | 0.015-0.080 | 0.250 | 0.025 | 0.026 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۳) |
| 0.065-0.210 | 0.400-1.450 | 0.015-0.065 | 0.250 | 0.105 | 0.026 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۴) |
| 0.025-0.180 | 0.200-1.500 | 0.005-0.060 | 0.400 | 0.105 | 0.025 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۵) |
| 0.0025-0.2 | 0.1-1.55 | 0.01-0.07 | 0.045 | 0.09 | 0.015 | 4500-12000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۷) |
| 0.001-0.21 | 0.1-1.6 | 0.01-0.07 | 0.045 | 0.1 | 0.037 | 4500-10000 | 800-1800 | 200 | تختال انباری (گروه ۹) |



مدیریت فروش و بازاریابی

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵
 تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵ دورنگار: ۰۳۱-۳۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir
 Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سیستمهای کنترل کیفیت



انجمن ملی فولاد ایران