

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
 شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۳۰۲۶
 پیوست: ندارد

درصد آنالیز شیمیایی						ابعاد فیزیکی			محصول
C	Mn	Al	Max Si	Max P	Max S	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	
0.060 – 0.090	0.350 – 0.500	0.020 – 0.042	0.030	0.025	0.025	9000-12000	1451-1650	200	تختال (ON ORDER)
0.0025-0.2	0.1-1.55	0.01-0.07	0.045	0.09	0.015	4500-12000	692-1852	200	تختال انباری (گروه ۷)
0.001-0.21	0.1-1.6	0.01-0.07	0.045	0.1	0.037	4500-10000	692-1850	200	تختال انباری (گروه ۹)



مدیریت فروش و بازاریابی

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ | صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵
 تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵ | دورنگار: ۰۳۱-۳۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir
 Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سیستم‌های کنترل کیفیت



تجهیزات ذوب فولاد
 مکن‌های فولاد