

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۶۳

پیوست: ندارد

درصد آنالیز شیمیایی						ابعاد فیزیکی			محصول
C	Mn	Al	Max Si	Max P	Max S	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	
0.060 - 0.090	0.350 - 0.500	0.020 - 0.042	0.030	0.025	0.025	9000-12000	1451-1650	200	تختال (ON ORDER)
0.001-0.100	0.090-0.550	0.020-0.075	0.040	0.025	0.040	4500-9000	850-1800	200	تختال انباری (گروه ۱)
0.040-0.130	0.250-0.900	0.017-0.045	0.025	0.090	0.025	4500-9000	850-1800	200	تختال انباری (گروه ۲)
0.0025-0.2	0.1-1.55	0.01-0.07	0.045	0.09	0.015	9000-12000	850-1800	200	تختال انباری (گروه ۷)
0.0014-0.53	0.035-1.00	0.015-0.04	0.3	0.01	0.008	12000-13000	1000-1500	50-60	تختال انباری (سبا)

شرکت فولاد مبارکه اصفهان
اداره فروش بورس

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱
صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱
تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۵۳۲۵
دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۴۳۲۴
www.msc.ir
Email: info@msc.ir



استفاده ملی ایران



سیستمهای یکپارچه مدیریت




توسعه زیرساختها
ملی - بخش مبارکش

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)



درصد آنالیز شیمیایی						ابعاد فیزیکی			محصول
C	Mn	Al	Max Si	Max P	Max S	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	
0.060 - 0.090	0.350 - 0.500	0.020 - 0.042	0.030	0.025	0.025	9000-12000	1451-1650	200	تختال (ON ORDER)
0.001-0.100	0.090-0.550	0.020-0.075	0.040	0.025	0.040	4400-8956	997-1680	200	تختال انباری (گروه ۱)
0.040-0.130	0.250-0.900	0.017-0.045	0.025	0.090	0.025	4400-8992	692-1581	200	تختال انباری (گروه ۲)
0.0025-0.2	0.1-1.55	0.01-0.07	0.045	0.09	0.015	4400-11650	692-1852	200	تختال انباری (گروه ۷)
0.001-0.21	0.1-1.6	0.01-0.07	0.045	0.1	0.037	4644-9980	692-1850	200	تختال انباری (گروه ۹)
0.0014-0.53	0.035-1.00	0.015-0.04	0.3	0.01	0.008	12000-13000	1000-1500	50-60	تختال انباری (سبا)



اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱

کدپستی: ۸۴۸۱۱-۱۱۱۳۱

دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۴۳۲۴

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۵۳۲۵

www.msc.ir

Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سیستمهای بازرسی مدیریت


انجمن زین-نارون
ملی تولید فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)



درصد آنالیز شیمیایی						ابعاد فیزیکی			محصول
C	Mn	Al	Max Si	Max P	Max S	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	
0.060 - 0.090	0.350 - 0.500	0.020 - 0.042	0.030	0.025	0.025	9000-12000	1451-1650	200	تختال (مطابق سفارش)
0.070-0.180	0.350-1.200	0.015-0.080	0.250	0.025	0.026	8800-10700	990-1570	200	تختال انباری (گروه ۳ / طول بلند)
0.050-0.17	0.035-0.85	0.017-0.03	0.250	0.01	0.008	12000-13000	1000-1500	50-55	تختال انباری (سبا)



اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کدپستی: ۸۴۸۱۱-۱۱۱۳۱

صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۵۳۲۵

دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir

Email: info@msc.ir



استاد: مین تراد



سازمان بازرسی و بازرسی



سازمان انرژی اتمی